ACPRO BATIMENT

POLYDEM

AGENT DE DEMOULAGE POLYVALENT POUR BETONS
HUILE MINERALE RECYCLEE

PRESENTATION

POLYDEM est un décoffrant universel prêt à l'emploi qui s'applique sur tout type de coffrage (métal, bois, plastique…).

POLYDEM se présente sous la forme d'une huile minérale recyclée, non émulsionnable et exempte de solvants pétroliers.

POLYDEM forme un film séparateur, à haut pouvoir couvrant, et supprime toute adhérence du béton sur le coffrage.

Il ne tache pas le béton et ne nuit pas à la bonne adhérence des peintures ou enduits appliqués par la suite.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Etat physique : Liquide
- Couleur : Brun
- Odeur : Caractéristique
- Masse volumique : 0.87 ± 0.01 kg/dm3
- Viscosité à 20°C : 23 mPa.s
- Hydrosolubilité : Insoluble

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

Domaine d'application

POLYDEM s'emploie sur chantier pour tous les démoulages différés. Il convient parfaitement aux coffrages métalliques, bois, bois traités, contre-plaqués, plastiques… **POLYDEM** n'est pas lavé par la pluie, il est garanti sans COV.

Mode d'emploi

- Appliquer **POLYDEM** au pulvérisateur, rouleau, brosse ou chiffon.
- Déposer uniformément une fine pellicule en évitant les manques et les surépaisseurs.
- CONSOMMATION MOYENNE : 1 litre pour 20 à 30 m2 de coffrage absorbant (bois)
1 litre pour 45 m2 de coffrage non absorbant (acier, plastique…)

Précautions d'emploi

- De par sa nature chimique, **POLYDEM** est d'une grande sécurité d'emploi pour l'utilisateur.
- Nous rappelons toutefois les règles élémentaires de manipulation de ce type de produit : ne pas manipuler en présence d'une flamme et lorsque l'application est faite par pulvérisation, suivre les précautions relatives à la formation d'aérosol.

Stockage

- Stocker **POLYDEM** dans son emballage d'origine, dans un endroit isolé du soleil, sec et ventilé.
- Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation.
- Conserver à température comprise entre -15°C et +35 °C.
- Durée de vie : 5 ans

Sécurité

- Symboles de danger : Aucun
- Phrases de risques : Aucune
- Phrases de sécurité : Aucune

ACPRO BATIMENT
7 rue Thomas Ruphy -74000 Annecy
Tel. 04 50 69 36 27 - contact@acpro-bat.fr
Siret : 79379113800019

ACPRO BATIMENT

PRO-DEM C

AGENT DE DEMOULAGE CONCENTRÉ

PRESENTATION

PRO-DEM C est un agent de démoulage concentré pour béton, diluable à l'eau, pour des applications par pulvérisation permettant d'obtenir des couches minces et d'optimiser la concentration par unité de surface à traiter.

Il forme un film séparateur, à haut pouvoir couvrant, et supprime toute adhérence du béton sur le coffrage.

PRO-DEM C ne tache pas le béton et ne nuit pas à la bonne adhérence des peintures ou enduits appliqués par la suite.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Etat physique : Liquide
- Couleur : Beige
- Odeur : Grasse
- pH : 7,5 ± 0,5
- Masse volumique : 1,02 ± 0,01 kg/L
- Solubilité : Hydrosoluble

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

Domaine d'application

PRO-DEM C s'emploie sur chantier pour tous les démoulages différés. Il convient parfaitement aux coffrages métalliques, plastiques, bois, contre-plaqués…
PRO-DEM C n'est pas lavé par la pluie, il est garanti sans COV, ce qui autorise son application aussi bien en extérieur qu'en intérieur.
L'utilisation de l'agent de démoulage **PRO-DEM C** permet :
- d'obtenir des surfaces lisses et sans défauts.
- d'éviter l'apparition de taches.
- d'obtenir des surfaces de béton plus imperméables.

PRO-DEM C combine **un effet anti-poussière** et trouve également des applications en tant que lubrifiant, plastifiant, adoucissant en fonction des différents supports sur lesquels il est appliqué.

Mode d'emploi

La nature chimique de l'agent de démoulage **PRO-DEM C** lui permet de se maintenir à l'interface béton/coffrage.
En effet, l'agent de démoulage **PRO-DEM C** ne migre pas dans les réseaux capillaires du béton, ce qui permet d'être particulièrement efficace.
PRO-DEM C peut être appliqué à la brosse, à l'éponge ou au chiffon, cependant, la pulvérisation demeure le moyen de répartition le plus adapté et le plus homogène.
- **DILUTION** : jusqu'à 1 volume pour 9 volumes d'eau en fonction de la porosité des supports.
- **CONSOMMATION** : variable selon le type de coffrage, de 6 à 8 m^2 par litre de préparation en moyenne.

Précautions d'emploi

- Sur les coffrages bois et contreplaqué, procéder à l'application une demi heure à une heure avant le bétonnage.
- Sur coffrages poreux, réaliser deux applications à trois heures d'intervalles.

Stockage

- Stocker **PRO-DEM C** dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé.
- Maintenir à l'abri du gel. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation.
- Conserver à température comprise entre +5 et +35°C.
- Durée de vie : 12 mois

Sécurité

- Symboles de danger : Aucun
- Phrases de risques : Aucune
- Phrases de sécurité : Aucune

ACPRO BATIMENT
7 rue Thomas Ruphy -74000 Annecy
Tel. 04 50 69 36 27 - contact@acpro-bat.fr
Siret : 79379113800019

ACPRO BATIMENT

PRODEM

AGENT DE DEMOULAGE CONCENTRÉ

PRESENTATION

PRODEM est un agent de démoulage pour bétons ou mortiers moulés et pour bétons banchés.

Il forme un film séparateur, à haut pouvoir couvrant, et supprime toute adhérence du béton sur le coffrage.

PRODEM ne tache pas le béton et ne nuit pas à la bonne adhérence des peintures ou enduits appliqués par la suite.

C'est un agent de démoulage concentré diluable à l'eau, ce qui permet d'adapter les dilutions au type de support suivant la porosité.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Etat physique : Liquide
- Couleur : Beige
- Odeur : Cireuse
- pH : 7,5 ± 0,5
- Masse volumique : 1,01 ± 0,5 kg/L
- Solubilité : Hydrosoluble

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

Domaine d'application

PRODEM s'emploie sur chantier pour tous les démoulages différés. Il convient parfaitement aux coffrages métalliques, bois, bois traités, contre-plaqués, plastiques.
PRODEM n'est pas lavé par la pluie, il est garanti sans COV, ce qui autorise son application aussi bien en extérieur qu'en intérieur.
L'utilisation de l'agent de démoulage **PRODEM** permet :
- d'obtenir des surfaces lisses et sans défauts.
- d'éviter l'apparition de taches.
- d'obtenir des surfaces de béton plus imperméables.

PRODEM combine un effet anti-poussière et trouve également des application en tant que lubrifiant, plastifiant, adoucissant en fonction des différents supports sur lesquels il est appliqué.

Mode d'emploi

La nature chimique de l'agent de démoulage **PRODEM** lui permet de se maintenir à l'interface béton/coffrage.
En effet, l'agent de démoulage **PRODEM** ne migre pas dans les réseaux capillaires du béton, ce qui permet d'être particulièrement efficace.
PRODEM peut être appliqué à la brosse, à l'éponge ou au chiffon, cependant, la pulvérisation demeure le moyen de répartition le plus adapté et le plus homogène.
- **DILUTION** : sur supports peu poreux diluer **PRODEM** à raison de 1L pour 1L d'eau. Sur supports très poreux PRODEM peut être utilisé pur.
- CONSOMMATION MOYENNE : 1 litre pour 6 à 8 m^2 au litre de préparation sur supports poreux.

Conseils d'utilisation

- Sur les coffrages bois et contreplaqué, procéder à l'application une demi heure à une heure avant le bétonnage.
- Sur coffrages très poreux, réaliser deux applications à trois heures d'intervalles.

Stockage

- Stocker **PRODEM** dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé.
- Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation.
- Conserver à température comprise entre +5 et +25°C.
- Durée de vie : 12 mois

Sécurité

- Bien refermer après usage.
- Eviter le contact avec la peau et les yeux.
- Porter des gants et des lunettes de protection.

ACPRO BATIMENT
7 rue Thomas Ruphy -74000 Annecy
Tel. 04 50 69 36 27 - contact@acpro-bat.fr
Siret : 79379113800019

PRODEM-V

AGENT DE DEMOULAGE VEGETAL POUR BETONS ET MORTIERS

PRESENTATION

PRODEM-V est un décoffrant polyvalent prêt à l'emploi 100% végétal qui s'applique sur tout type de coffrage (métal, bois, plastique…).

PRODEM-V est biodégradable et exempt de solvant aromatique. Il est sans risque pour les utilisateurs et l'environnement.

PRODEM-V forme un film séparateur, à haut pouvoir couvrant, et supprime toute adhérence du béton sur le coffrage.

Il ne tache pas le béton et ne nuit pas à la bonne adhérence des peintures ou enduits appliqués par la suite.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Etat physique : Liquide
- Couleur : Jaune
- Odeur : Caractéristique
- Masse volumique : 0.90 ± 0.01 kg/dm3
- Viscosité à 20°C : 11 mPa.s
- Hydrosolubilité : Insoluble
- Biodégradabilité à : 72% (Test NF EN ISO 9408 – OCDE 301 F) 28 jours

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

Domaine d'application

PRODEM-V s'emploie comme agent de démoulage différé pour bétons ou mortiers moulés et pour bétons banchés.
Il convient parfaitement aux coffrages métalliques, bois, bois traités, contreplaqués, plastiques…
PRODEM-V n'est pas délavé par la pluie, il est garanti sans COV.

Mode d'emploi

- Appliquer **PRODEM-V** au pulvérisateur, rouleau, brosse ou chiffon.
- Déposer uniformément une fine pellicule en évitant les manques et les surépaisseurs.
- CONSOMMATION MOYENNE : 1 litre pour 20 à 30 m2 de coffrage absorbant (bois)
1 litre pour 45 m2 de coffrage non absorbant (acier, plastique…)

Précautions d'emploi

- De par sa nature chimique, **PRODEM-V** est d'une grande sécurité d'emploi pour l'utilisateur.
- Nous rappelons toutefois les règles élémentaires de manipulation de ce type de produit : ne pas manipuler en présence d'une flamme et lorsque l'application est faite par pulvérisation, suivre les précautions relatives à la formation d'aérosol.
- Ne pas appliquer sur les flexibles, câbles électriques et autres composants caoutchouc ou élastomères sous peine de dégradation.

Stockage

- Stocker **PRODEM-V** dans son emballage d'origine, dans un endroit isolé du soleil, sec et ventilé.
- Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation.
- Conserver à température comprise entre -15°C et +35 °C.
- Durée de vie : 5 ans

Sécurité

- Symboles de danger : Aucun
- Phrases de risques : Aucune
- Phrases de sécurité : Aucune

ACPRO BATIMENT
7 rue Thomas Ruphy -74000 Annecy
Tel. 04 50 69 36 27 - contact@acpro-bat.fr
Siret : 79379113800019

ACPRO BATIMENT

PROTECTOR

AGENT DE PROTECTION ANTI-ADHERENT

PRESENTATION

PROTECTOR est un agent anti-adhérent, prêt à l'emploi, employé pour la protection du matériel de chantier, des machines ou véhicules contre les projections de béton, mortier, laitance…

Il forme un film étanche et invisible après séchage, à longue tenue, qui ne dégrade pas les peintures ou les caoutchoucs.

PROTECTOR permet d'économiser la main d'oeuvre de nettoyage et d'entretien, il améliore la longévité des matériels, ce qui en fait un élément d'abaissement des coûts reconnu et apprécié.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Etat physique : Liquide
- Couleur : Brun
- Odeur : Caractéristique
- Masse volumique : 0.87 ± 0.01 kg/dm3
- Solubilité : Insoluble

Domaine d'application

PROTECTOR s'applique sur tous les supports exposés aux projections de béton: outillage, pompe, godet, coffrage, malaxeur, bétonnière, machine à projeter, camion toupie…
Il est employé pour le stockage prolongé du matériel de chantier, pour la mise hors d'eau de pièces métalliques tels que des engrenages, des chaînes ou des câbles.

Mode d'emploi

- Agiter **PROTECTOR** avant emploi.
- Appliquer **PROTECTOR** au pulvérisateur, à la brosse, au rouleau ou au chiffon sur support soigneusement nettoyé pour un résultat parfait.
- **PROTECTOR** est sec au toucher entre 5 à 10 minutes et protège parfaitement au bout de 45 minutes selon la température ambiante.
- CONSOMMATION MOYENNE : 1 litre pour 8 à 10 m2 selon la porosité du support.

Conseils d'utilisation

Sur un support métallique souillé par des projections de béton, il est conseillé de nettoyer avec un décapant type **DECAROX** avant d'appliquer **PROTECTOR**.

Stockage

- Stocker **PROTECTOR** dans son emballage d'origine, dans un endroit isolé du soleil, sec et ventilé.
- Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation.
- Conserver à température comprise entre +5°C et +35° C.
- Durée de vie : 24 mois.

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

ACPRO BATIMENT
7 rue Thomas Ruphy -74000 Annecy
Tel. 04 50 69 36 27 - contact@acpro-bat.fr
Siret : 79379113800019

PROTECTOR

AGENT DE PROTECTION ANTI-ADHERENT

Sécurité

- Symboles de danger : (images) GHS07 GHS02
- Mention d'avertissement : DANGER
- Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers :
- H225 Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336 Peut provoquer somnolence ou vertige.
- **Conseils de prudence**

Prévention :

- P210 Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
- P261 Éviter de respirer les vapeurs.
- P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation.
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- **Conseils de prudence**

Intervention :

- P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.
- P304 + P340 EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.
- P337 + P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- **Conseils de prudence**

Stockage :

- P403 + P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- **Conseils de prudence**

Elimination :

- P501 Éliminer le contenu/récipient dans un centre d'élimination conforme à la réglementation locale.

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

ACPRO BATIMENT
7 rue Thomas Ruphy -74000 Annecy
Tel. 04 50 69 36 27 - contact@acpro-bat.fr
Siret : 79379113800019